

BASKISIZ KOLİ BANDI TEKNİK ŞARTLAR

Fiziksel özellikler TS 7553 ve/veya ASTM D882 standartlarına göre test edilecektir.

a) Film Özellikleri:

Film Cinsi	: Çift tarafa yönlendirilmiş Polipropilen
Film Kalınlığı	: En az 23 mikron
Gerilme dayanıklılığı (Makine Yönü MD)	: En az 14 kg/ mm ² + 2 kg/mm ²
Kopma uzaması (Makine Yönü MD)	: % 135 + 15

b) Yapışkan Özellikleri :

Yapışkan Cinsi	: Hot-melt
Zemin Rengi	: Şeffaf
Yapışkan miktarı	: 16 gr / m ²
Sıyrılma Dayanımı (180° açıda)	: 1000 – 1500 gr/25mm
Koruyucu cila	: Sentetik resin
Boya özelliği	: Solvent bazlı Flexografik boyalar
TACK topu duruş mesafesi	: (45° açılı levha üzerinde, 16 mm çapında bilya ile):En fazla 3 cm

c) Diğer Özellikler:

- **Yaşlandırma Testi** : -20 °C ve +35 °C'de 1 gün bekletildikten sonra, yukarıda belirtilen özellikler ile ilgili değerlerde % +10'dan daha fazla değişiklik olmayacaktır.
- **Bant Genişliği** : Sipariş eni + 1 mm
- **Bant Uzunluğu** : Sipariş uzunluğu + 1mt
- **Masura malzemesi** : Kağıt
- **Masura iç çapı** : 76 mm + 0,5 mm